

KB-Hoch-211241

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 ¹⁾

CLASSIFICATION REPORT Reaction to fire classification according to EN 13501-1 ¹⁾

Auftraggeber <i>Client</i>	ASLAN Selbstklebefolien GmbH Oberauel 2 D-51491 Overath
Gegenstand <i>Subject</i>	"MagicProtect ASLAN SL 99"
Beschreibung <i>Description</i>	selbstklebende, transparente PVC-Folie, rückseitig mit einem wässrigen, transparenten Acrylathafkleber <i>self-adhesive, transparent PVC film with aqueous, transparent acrylate adhesive on the rear</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	B – s1,d0
Berichtsdatum <i>Issue date</i>	30.09.2021
Geltungsdauer <i>Validity</i>	31.08.2026 ²⁾ (siehe Abschnitt 5.1 / <i>confer to section 5.1</i>)

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
The report comprises 5 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the German wording is decisive.



¹⁾ EN 13501-1:2018

²⁾ Verlängerung auf Antrag / *Prolongation on request*

1. Einführung / Introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

This classification report defines the classification assigned to the construction product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. Beschreibung zum Bauprodukt / Description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden Produktparametern getestet.

The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

"MagicProtect ASLAN SL 99"	
Nominelle Foliendicke <i>nominal thickness of film</i>	≈ 0,08 mm
Nominelle Klebstoffmenge <i>nominal amount of adhesive</i>	≈ 35 g/m ²
Dicke Schutzpapier <i>thickness protection film</i>	≈ 0,12 mm
Dicke Folie mit Klebstoff <i>thickness film with adhesive</i>	≈ 0,08 mm
Flächengewicht Folie mit Klebstoff <i>weight per unit area film with adhesive</i>	≈ 129 g/m ²
Farbe Folie <i>colour film</i>	transparent, matt <i>transparent, matt</i>
Farbe Klebstoff <i>colour adhesive</i>	transparent <i>transparent</i>

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte europäische technische Spezifikation (z.B. Produktnorm oder EAD).

According to the applicant, the product is not compliant with any harmonised European technical specification (e.g. product standard or EAD).



3. Prüfberichte und Prüfergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung

Test reports and test results as a basis for this classification

3.1. Prüfberichte / Test reports

Name des Labors <i>name of laboratory</i>	Auftraggeber <i>sponsor</i>	Prüfverfahren <i>test method</i>	Prüfbericht, Datum <i>test report, date</i>
Prüfinstitut Hoch	ASLAN Selbstklebefolien GmbH Oberauel 2 D-51491 Overath	EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / <i>single flame source test</i>)	PB-Hoch-211239 30.09.2021
		EN 13823 (SBI)	PB-Hoch-211240 30.09.2021