

Frontlit TRFR

Trägergewebe base fabric tissu de base	(DIN ISO 2076)	Markenpolyester trade mark polyester polyester de marque
Garnfeinheit (K/S) yarn (W/F) titre (ch/tr)	(DIN EN ISO 2060)	1100/1100 dtex
Gewebegewicht basecloth weight poids du tissu de base	(DIN EN 12127)	ca. 155 g/m² approx. 4.5 oz/yd ²
Flächengewicht total weight poids total du tissu enduit	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 450 g/m² approx. 16.2 oz/yd ²
Reißfestigkeit tensile strength résistance à la déchirure	(DIN EN ISO 1421)	2400/2200 N/5cm 273.6/250.8 lbs/inch
Weiterreißfestigkeit (K/S) tear resistance (W/F) résistance à la déchirure amorcée (ch/tr)	(DIN 53363)	250/250 N 56.2/56.2 lbs
Brennverhalten flame retardancy comportement au feu	(DIN 4102 B1; NFP 92-503 M1; ÖNRM B 3800 Teil 2; NFPA 701 Test 2; SN 198898 (1987); FTP Part 7)	schwerentflammbar flame retardant difficilement inflammable