

**ALGEMENE SPECIFICATIES**

Categorie	Subcategorie
<b>Hout</b>	<b>Duister</b>
Afwerkingen	<b>Gestructureerd</b>
<b>Gestructureerd</b>	Type van product <b>PVC</b>
Breedte	Lengte
<b>122cm</b>	<b>50 meters</b>
Zelfklevende folie	<b>PSA acryl met luchtafvoer systeem</b>
Garantie	<b>10 jaar</b>
Uitbreidbaar	<b>Uitbreidbaar</b>
Weerstand tegen krassen	<b>Middelen</b>
Patroon richting	<b>Lengte</b>
Dikte (gemiddeld per categorie)	<b>250 µm</b>
Conserveringsvoorwaarde (maximaal 3 jaar vanaf de levering)	<b>Van 5°C tot 30°C</b>
Installatiemethode	<b>Droog</b>
Installatiegebied	<b>Binnen</b>
Temperatuur van installatie	<b>Van 12°C tot 38°C</b>
Methode van installatie (ABBA - ABAB)	<b>ABAB</b>


**CERTIFICERINGEN**

CE Wandbekleding (EN15102)	<b>conform</b>	Kleurvastheid bij wassen (ISO 105-X12) - Evaluatie volgens de grijswaarden	<b>4-5 (lengte and breedte)</b>
REACH	<b>conform</b>		
Aldehyden na emissie (CMR ISO 16000)	<b>Ticket</b>	Bestand tegen wassen met shampoo (ISO 18168)	<b>Uitstekend</b>
Test van vluchtige organische verbindingen (EN16516)	<b>Uitstekend</b>	Kleurvastheid tegen water (ISO 105-E01)	<b>Uitstekend</b>
Brandclassificatie (EN13502)	<b>Binnenkort verkrijgbaar</b>	Vermogen om vloeistoffen op te nemen (ISO 9073-6 2000)	<b>11.50%</b>
Branddeur (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	<b>Binnenkort verkrijgbaar</b>	Snelheid van vloeistofabsorptie (ISO 9073-6 2000)	<b>0 mm</b>
Wandbekleding - specificatie voor kurkrol (EN13085)	<b>Niet vereist</b>	Dimensionale stabiliteit (ISO 3759) - 24 uur bij 50°C - 65% luchtvochtigheid	<b>0.25 mm</b>
IMO/MED Module B - E	<b>conform</b>	Weerstand tegen hitte en thermische cycli	<b>Binnenkort verkrijgbaar</b>
RAIL (ISO 5658-2:2006 + Af:2011)	<b>conform</b>		
Vlekbestendigheid (Tchibo)	<b>Uitstekend</b>	Bestendigheid tegen kleurvervaging door licht	<b>Binnenkort verkrijgbaar</b>
Antibacteriële eigenschappen JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>conform</b>		
Sponsbaarheid (EN12956)	<b>Er zijn geen zichtbare veranderingen</b>	Test van naleving	<b>24 uur na installatie: 1.43 Kg/cm</b>
Afwasbaarheid (EN12956)	<b>Extra wasbaar</b>	Weerstand tegen vochtigheid	<b>Binnenkort verkrijgbaar</b>
Eenvoudig schoon te maken (EN12956)	<b>Zichtbare verandering</b>		

**ZORG EN ONDERHOUD**
**DUURZAAMHEID:**

Het product biedt uitstekende weerstand tegen water, vuil, schuren, UV-stralen en slijtage (vergeling, barsten, afschilferen, delaminatie).

**ONDERHOUD:**

Breng een milde zeep aan om het oppervlak van de folie schoon te maken, zoals een reinigingsmiddel met neutrale pH. Vermijd het gebruik van producten met een te zure of te basische pH-waarde. Om hardnekkige vlekken te verwijderen, breng warm water aan (niet kokend). Indien nodig, gebruik een oplossing van isopropylalcohol en water (70% ISO, 30% H<sub>2</sub>O). Gebruik deze oplossing echter niet op de bedrukte oppervlakken van Cover Styl. - Gebruik tijdens het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen. - Vermijd het gebruik van reinigingsproducten op basis van organische stoffen, zoals ammoniak of polijst smiddel, omdat deze schadelijk kunnen zijn voor het vinyl. Reinigingsmiddelen, bacteriele en virusdodende producten moeten worden getest op een niet zichtbaar gedeelte voordat ze worden gebruikt. - Voor de kurk referenties is vanwege de stof- en vuilbestendigheid een minimale reiniging en onderhoud vereist. Gebruik een borstel met zachte haren om deze oppervlakken schoon te maken. In geval van natte of vochtige vlekken, gebruik een absorberende doek om het vocht op te nemen en droog het aangetaste gebied grondig en zo snel mogelijk. Door deze instructies te volgen, kan de levensduur en het uiterlijk van het vinyl worden gegarandeerd. Hardnekkige vlekken duiden op onvoldoende zorg en onderhoud. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om een patchreparatiemethode te gebruiken (niet gegarandeerd, maar effectief en economisch) of het gehele vinyl te vervangen.

Niet-contractuele afbeeldingen en gegevens. Cover Styl behoudt zich het recht voor om de samenstelling van haar folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op een computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Daarom raden wij u aan om online een monster te bestellen of contact met ons op te nemen om samen te bekijken welke afwerking het beste aan uw behoeften voldoet. Door lichte kleurverschillen in de productreeksen raden wij u aan om de benodigde hoeveelheid in één keer aan te kopen om te voorkomen dat er kleine kleurverschillen zichtbaar zijn bij de realisatie van uw Cover Styl-project.